

MŰSZAKI ADATLAP

IGL COATINGS™ ECOCOAT LEATHER

Anyagszám: 154318 Felülvizsgálat dátuma: 08.09.2023

Verzió: 1.17



IGL COATINGS ECOCOAT LEATHER
BEVONATRENDSZER BŐR ÉS VINIL HIDRO- ÉS OLEOFÓB KEZELÉSÉRE.

Leírás

Az ecocoat leather egy felhasználóbarát és VOC-mentes kerámia bevonatrendszer szinte minden típusú / kezelt bőr és vinil felületre.

Az ecocoat leather magas szilárdanyag-tartalmú, hosszú távú színtartó, kiváló időjárásállósággal és kiváló minőségű kerámiával rendelkezik.

bevonatrendszer. A fogyasztás / a termék az alkalmazási módszertől függ, kb. 1-5 ml/m2 elegendő.

a legtöbb alkalmazáshoz.

Műszaki adatok

Tulajdonság	Érték	Módszer
Flash point		
Boiling point		
	Specific Gravity	

Alkalmazás

Kezelés / minden kezelt bőr- és vinilfelület.

Feldolgozás

-
- Ne alkalmazza a terméket 5 °C (41 °F) alatti hőmérsékleten.
-
- Ne tegye ki a kezelendő felületeket közvetlen napfénynek.
-
- A felület nem lehet forró a felhordás során.
-
- A felhordás során gondoskodjon megfelelő szellőzésről és friss levegőről.
- **EMLÉKEZTETÉS:** Mindig először egy feltűnésmentes területen teszteljük. Kérjük, lépjen kapcsolatba az **IGL Coatings** helyi képviselőjével, amennyiben tanácsra van szüksége.

EMLÉKEZTETÉS: Mindig először egy feltűnésmentes területen teszteljük. Kérjük, lépjen kapcsolatba az IGL Coatings helyi képviselőjével, amennyiben tanácsra van szüksége.

1. lépés: Cleaning the surface

-
- A felhordás során a hőmérsékletnek 5-40°C (41-104°F), lehetőleg 20-26°C (68-78,8°F) között kell lennie.
-
- A megfelelő kémiai kötődés érdekében / ecocoat bőr az aljzathoz, a felületet gondosan meg kell tisztítani / minden szennyeződéstől a felhordás előtt. A bevonat tartóssága / a bevonat tartóssága attól függ, hogy az ecocoat bőr kémiailag mennyire jól kötődik.
- kötődik a felülethez.
-
- Erősen ajánlott a bőrfelületet ecoclean interior vagy ecoclean precoat segítségével megtisztítani, hogy eltávolítsuk az összes kemény hordozó szennyeződések eltávolítása.
-
- Törölje át a felületet ismét vízzel, hogy biztosítsa a megfelelő eltávolítást / a felületen maradt filmrétegek eltávolítását.
-
- A tisztításhoz és zsírtalanításhoz ajánlott IGL mikroszálas kendőt használni. A zsírtalanítás biztosítja a teljesen tiszta és reaktív fényezett felületet.
-
- A tisztított felületet a tisztítás után azonnal bevonja, hogy megakadályozza a szennyeződések.

2. lépés: Treatment process

-
- Helyezzen néhány cseppet / ecocoat bőrre a mellékelt applikációs kendőre függőleges irányban.
-
- Vigye fel a terméket enyhén a felületre 3x3 lábnyi területen, függőleges (fel-le), majd vízszintes (balról jobbra) irányban. mozgás.
-
- Mindig ügyeljen arra, hogy a bevont területek átfedjék egymást.
-
- Várjon kb. 2-5 percet (vagy amikor a csiszolásban kis ellenállás tapasztalható), majd csiszolja le egy tiszta, száraz IGL mikroszálas anyaggal. Kendővel.
-
- Hagyja a bevonatot 2 órán át (5-50°C vagy 41-122°F) vagy 1 órán át (60°C vagy 140°F) megszilárdulni, majd vigyen fel egy második réteget és dörzsölje le.
- 2-5 perc múlva tiszta, száraz IGL mikroszálas kendővel.
- **Fontos megjegyzés:** Ne hagyja, hogy a film szórványosan száradjon. Ha 2 órán belül megszárad, a film eltávolítható egy kis mennyiségű / ecocoat bőrrel. Ha több mint 12 órán keresztül hagyta megszilárdulni, akkor a le kell csiszolni és újra fel kell vinni.
-
- A hidrofób hatás általában a szubsztrátumtól, a reakcióképességtől és a hőmérséklettől függően jelentkezik, miután a kezdeti kikeményedési fázis után, és néhány óra elteltével tovább fokozódik.
-
- A Levegő a felhordás után kb. 4 órán keresztül szárítsa a bevonatos felületet, és kerülje a vízzel való érintkezést.

Fontos megjegyzés: Ne hagyja, hogy a fólia szórványosan száradjon. Ha 2 órán belül megszárad, a fólia eltávolítható egy kis mennyiségű / ecocoat bőrrel. Ha több mint 12 órán keresztül hagyta megszilárdulni, akkor a le kell csiszolni és újra fel kell vinni.

Kötési idő

-
- A felhordott bevonat 2-5 perc alatt lecsiszolható.
-
- **A bevonat készen áll a rétegezéshez az alábbiak szerint:**
-
- 2 óra (5-50°C vagy 41-122°F); vagy
-
- 1 óra (60°C vagy 140°F); vagy
-
- 15 perc (rövidhullámú infravörös); vagy
-
- 15-20 perc (infravörös középhullám).
- **Fontos megjegyzés:** A leghosszabb rétegeközi időtartam 12 óra.
-
- A felhordott bevonat 3-5 nap alatt teljesen megszilárdul.
-
- Ez alatt az időszak alatt a felületet nem szabad lemosni semmilyen durva samponnal, általános tisztítószerrel vagy bármilyen termékkel.
- nátronlúgot tartalmazó tisztítószerrel. Ez károsítja a hidrofób tulajdonságokat.
-
- Ha szükséges, a bevonatos felületet ebben az időszakban csak normál vízzel lehet lemosni.
-
- ecoshine bőr az ecocoat bőrrel bevont felületekre alkalmazható a puha textúra / felület javítása érdekében.

Tisztítás és karbantartás

Az ecocoat bőrrel bevont felületeket a 3-9 pH-tartományba tartozó tisztítószerekkel kell tisztítani. Erős (ásványi) savak vagy lúgok

kerülendőek és szükségtelenek is, mivel a semleges tisztítószerek általában elegendőek az alábbi anyagokkal bevont bőrfelületek tisztításához

ecocoat bőrre.

Biztonság és kezelés

Az Ön biztonságával, toxikológiai adataival és az ingatlan szállítására, tárolására és felhasználására vonatkozó információkkal kapcsolatban olvassa el a biztonsági adatokat.

adatlapot (SDS) az **IGL Coatings** termékek használata előtt. Az SDS kérésre elérhető a sales@iglcoatings.com e-mail címen.

Ártalmatlanítás

A nem teljesen kiürült palackokban lévő termékmaradványokat a veszélyes hulladékok kommunális gyűjtőhelyére kell vinni.

A kiürült palackok ártalmatlanításához / a kiürült palackokat szárítsa ki úgy, hogy a palackokat nyitott kupakkal a levegőnek teszi ki. A palackok újrahasznosíthatók

miután teljesen megszáradtak.

Tárolás

Az ecocoat bőr legalább 12 hónapig tárolható az eredetileg lezárt tárolóedényekben.

A felbontott palackokat megfelelően kell tárolni és a lehető leghamarabb fel kell használni.

EZ AZ INFORMÁCIÓ ÉS MINDEN ITT KÖZÖLT MŰSZAKI ÉS EGYÉB TANÁCSADÁS AZ IGL COATINGS JELENLEGI ISMERETEIN ÉS TAPASZTALATAIN ALAPUL. AZ IGL COATINGS NEM VÁLLAL FELELŐSÉGET AZ ILYEN INFORMÁCIÓKÉRT VAGY TANÁCSOKÉRT, BELEÉRTVE AZT IS, HOGY AZ ILYEN INFORMÁCIÓK VAGY TANÁCSOK MILYEN MÉRTÉKBEN LEHETNEK HARMADIK FELEK SZELLEMI TULAJDONJOGAIHOZ KAPCSOLÓDNAK. AZ IGL COATINGS FENNTARTJA A JOGOT, HOGY BÁRMILYEN INFORMÁCIÓT VAGY TANÁCSOT MEGVÁLTOZTASSON. BÁRMIKOR, BÁRMELY HARMADIK FÉL ELŐZETES VAGY UTÓLAGOS ÉRTESÍTÉSE NÉLKÜL. AZ IGL COATINGS KIZÁR MINDEN OLYAN NYILATKOZATOT ÉS GARANCIÁT, AKÁR KIFEJEZETT, AKÁR HALLGATÓLAGOS, ÉS NEM VÁLLAL FELELŐSÉGET A TERMÉK ELÁDHATÓSÁGÁÉRT, ILLETVE A TERMÉK ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁÉRT. (MÉG AKKOR IS, HA AZ IGL COATINGS TUDATÁBAN VAN AZ ILYEN CÉLNAK). VAGY EGYÉB MÓDON. AZ ÚGYFÉL KIZÁRÓLAGOS FELELŐSÉGE, HOGY GONDOSKODJON A VIZSGÁLATRÓL, ÉS TESZTELÉSET KÉPZETT SZAKÉRTŐKKEL. AZ IGL COATINGS NEM VÁLLAL FELELŐSÉGET A KÖVETKEZMÉNYES, KÖZVETETT VAGY VÉLETLENSZERŰ KÁROKÉRT (BELEÉRTVE A NYERESÉGGIESEST IS), AMELYEK EBBŐL A TANÁCSADÁSBÓL EREDNEK.