

MŰSZAKI ADATLAP

IGL COATINGS™ ECOCOAT PREMIER

Anyagszám: 154282 Felülvizsgálat dátuma: 15.12.2023

Verzió: 1.18



IGL COATINGS ECOCOAT PREMIER
BEVONATRENDSZER FÉNYEZÉSEK (ALKID, AKRIL, POLIURETÁN, EPOXI) HIDRO- ÉS OLEOFÓB KEZELÉSÉRE.

Leírás

Az ecocoat premier egy felhasználóbarát és VOC-mentes bevonatrendszer szinte minden típusú / fényezett felülethez. ecocoat premier
vízbázisú, hosszú távú fényességmegtartással, kiváló időjárásállósággal és kiváló felületminőségű bevonatrendszer. A fogyasztás / a termék a felhordási módtól függ, a legtöbb alkalmazáshoz kb. 5-10 ml/m2 elegendő.

Műszaki adatok

Tulajdonság	Érték	Módszer
Flash point		
Boiling point		
	Specific Gravity	

Alkalmazás

Kezelés / minden típus / fényezett felületek.

Feldolgozás

-
- Ne alkalmazza a terméket 5 °C (41 °F) alatti hőmérsékleten.
-
- A kezelendő felületeket ne tegye ki közvetlen napfénynek a felhordás előtt vagy közben.
-
- A felület nem lehet forró a felhordás alatt.
-
- A felhordás során gondoskodjon megfelelő szellőzésről és friss levegőről.
-
- Ha az aljzatot korábban bevonatrendszerrel kezelték, a megfelelő eltávolítás, lehetőleg polírozószerrel, a következő fontos annak biztosítása érdekében, hogy a termék kötődjön a felülethez.
- **EMLÉKEZTETÉS:** Mindig először egy feltűnésmentes területen teszteljük. Kérjük, lépjen kapcsolatba az **IGL Coatings** helyi képviselőjével, amennyiben tanácsra van szüksége.

EMLÉKEZTETÉS: Mindig először egy feltűnésmentes területen teszteljük. Kérjük, lépjen kapcsolatba az IGL Coatings helyi képviselőjével, amennyiben tanácsra van szüksége.

1. lépés: Cleaning the surface

-
- A felhordás során a hőmérsékletnek 5-40°C (41-104°F), lehetőleg 20-26°C (68-78,8°F) között kell lennie.
-
- A megfelelő kémiai kötődés / ecocoat premier az aljzathoz való megfelelő kötődés érdekében a felületet gondosan meg kell tisztítani.
- / minden szennyeződéstől a felhordás előtt. A bevonat tartóssága / a bevonat tartóssága attól függ, hogy az ecocoat premier mennyire jól van kötődik kémiailag a felülethez.
-
- Erősen ajánlott a felületet csiszolórendszerrel polírozni, hogy eltávolítsuk az összes keményebb szennyeződést az alábbi felületeken
- a felületen lévő szennyeződések eltávolítása.
-
- A vasrészecskék vagy a kiüledett vasdarabok eltávolítására a kiegészítő / ecoclean vasaló használata ajánlott.
-
- Az ecoclean mosó használatával alaposan távolítsa el a felületen maradt maradványokat és a megmaradt filmréteget.
-
- Szárítsa meg a felületet, mielőtt zsirtalanítja a felületet az ecoclean előfényezéssel. Ajánlott az IGL mikroszálas kendő használata.
- zsirtalanításhoz. A zsirtalanítás biztosítja a teljesen tiszta és reaktív fényezett felületet.
-
- A tisztított felületet a tisztítás után azonnal bevonja, hogy megakadályozza a szennyeződéseket.

2. lépés: Treatment process

-
- Használat előtt rázza fel az ecocoat premier-t.
-
- Fújjon egy kis ecocoat premier-t egy tiszta, száraz IGL mikroszálas kendőre.
-
- Vigye fel a terméket enyhén a felületre egy 3x3 lábnyi területen, függőlegesen (fel és le), majd vízszintesen (balra és jobbra). mozdulattal.
-
- Mindig ügyeljen arra, hogy a bevont területek átfedjék egymást.
-
- Polírozza be a bevont felületet, amíg a homály el nem tűnik.
-
- Hagyja a bevonatot 30 percig száradni (5-50°C vagy 41-122°F), majd vigyen fel egy második réteget, és polírozza, amíg a homály el nem tűnik.
- eltűnik. Ha az ecocoat premier bevonatot használjuk fedőréteggént, egy réteg elegendő.
-
- A hidrofób hatás általában az aljzattól, a reaktivitástól és a hőmérséklettől függően látható a kezdeti után.
- kikeményedési fázis után, és néhány óra elteltével tovább fokozódik.
-
- A Levegő a felhordás után kb. 4 órán keresztül szárítsa a bevonatos felületet, és kerülje a vízzel való érintkezést.

Kötési idő

A felhordott bevonat 30 perc alatt rétegezhetővé válik (5-50°C vagy 41-122°F).

Tisztítás és karbantartás

Az ecocoat premierrel bevont felületeket pH 3-9 közötti tisztítószerrel kell tisztítani. Erős (ásványi) savak vagy lúgok kerülendőek és szükségtelenek is, mivel a semleges tisztítószeres általában elegendőek az ecocoat premierrel bevont járművek tisztításához.
premier bevonattal.

Biztonság és kezelés

Az Ön biztonsága, toxikológiai adatai, valamint a tulajdon szállításával, tárolásával és felhasználásával kapcsolatos információkért olvassa el a biztonsági adatokat.
adatlapot (SDS) az **IGL Coatings** termékek használata előtt. Az SDS kérésre elérhető e-mailben az alábbi címen regulations@iglcoatings.com.

Ártalmatlanítás

A termék, az oldatok és a melléktermékek ártalmatlanítása mindig feleljen meg a környezetvédelmi követelményeknek.
és hulladékártalmatlanítási jogszabályoknak, valamint a regionális helyi hatósági előírásoknak. Kerülni kell a szétszóródást / az anyag szétválását és a lefolyást, valamint a talajjal, vízfolyásokkal, csatornákkal és csatornákkal való érintkezést.

Tárolás

Az ecocoat premier terméket 0°C felett kell tárolni. Ezenkívül az ajánlott tárolási hőmérséklet 20-25°C legyen.
Az ecocoat premier legalább 12 hónapig tárolható az eredetileg lezárt tartályokban.
A felbontott palackokat a lehető leghamarabb fel kell használni.

EZ AZ INFORMÁCIÓ ÉS MINDEN ITT KÖZÖLT MŰSZAKI ÉS EGYÉB TANÁCSADÁS AZ IGL COATINGS JELENLEGI ISMERETEIN ÉS TAPASZTALATAIN ALAPUL. AZ IGL COATINGS NEM VÁLLAL FELELŐSÉGET AZ ILYEN INFORMÁCIÓKÉRT VAGY TANÁCSOKÉRT, BELEÉRTVE AZT IS, HOGY AZ ILYEN INFORMÁCIÓK VAGY TANÁCSOK MILYEN MÉRTEKBEN LEHETNEK HARMADIK FELEK SZELLEMI TULAJDONJOGAIHOZ KAPCSOLÓDNAK. AZ IGL COATINGS FENNTARTJA A JOGOT, HOGY BÁRMILYEN INFORMÁCIÓT VAGY TANÁCSOT MEGVÁLTOZTASSON. BÁRMIKOR, BÁRMELY HARMADIK FÉL ELŐZETES VAGY UTÓLAGOS ÉRTESÍTÉSE NÉLKÜL. AZ IGL COATINGS KIZÁR MINDEN OLYAN NYILATKOZATOT ÉS GARÁNCIÁT, AKÁR KIFEJEZETT, AKÁR HALLGATÓLAGOS, ÉS NEM VÁLLAL FELELŐSÉGET A TERMÉK ELADHATÓSÁGÁÉRT, ILLETVE A TERMÉK ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁÉRT. (MÉG AKKOR IS, HA AZ IGL COATINGS TUDATÁBAN VAN AZ ILYEN CÉLNAK), VAGY EGYÉB MÓDON. AZ ÜGYFÉL KIZÁRÓLAGOS FELELŐSSÉGE, HOGY GONDOSKODJON A VIZSGÁLATRÓL. ÉS TESZTELESET KÉPZETT SZAKÉRTŐKKEL. AZ IGL COATINGS NEM VÁLLAL FELELŐSÉGET A KÖVETKEZMÉNYES, KÖZVETETT VAGY VÉLETLENSZERŰ KÁROKÉRT (BELEÉRTVE A NYERESÉGGIESEST IS), AMELYEK EBBŐL A TANÁCSADÁSBÓL EREDNEK.